

# SB-10 PAVER BOND

Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes que requieren una unión duradera.

Adhesivo para Paisajismo de Alta Resistencia

ADHESIVO

HOJA TÉCNICA

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Página 1

SB-10 Paver Bond es un adhesivo de fraguado rápido, alta resistencia, grado estructural y bajo contenido de VOC. Se adhiere bien en condiciones extremas, como temperaturas que van de 0° a 100°F, y sobre sustratos congelados y/o húmedos. La durabilidad superior del SB-10 resistirá el desgaste extremo, incluido el tráfico vehicular pesado. Ayuda a nivelar y calzar, y puede aplicarse fácilmente con una pistola de calafateo estándar (cartuchos) o un aplicador para tubos tipo salchicha (tubo salchicha).

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Fórmula Comprobada	• Historial Comprobado de Éxito por Más de 30 Años
Fraguado Rápido	• Se seca por fuera en 15 minutos; el tiempo de fraguado inicial es de 25 a 30 minutos.
Alta Resistencia	• Resistencia a la Tracción: 900 PSI
Bajo VOC	• < 75 G/L
Unión Rígida y Duradera	• Resiste el Movimiento del Sistema • Rendimiento Óptimo en Todos los Climas, Incluyendo Zonas con Ciclos de
Resistente a la Humedad	• Rendimiento Óptimo en Áreas Expuestas a la Humedad Después del Fraguado Completo

## USOS:

Ideal para muros de contención, muros con asiento, columnas, remates, escalones, cocinas exteriores, áreas alrededor de parrillas, instalaciones de adoquines, cocinas y más.

## SUPERFICIES ADECUADAS:

Adoquines y bloques de concreto, adoquines de arcilla, piedra natural y manufacturada, pizarra y azulejos de porcelana. También se adhiere a otros materiales de construcción como aluminio, superficies pintadas, fibra de vidrio, laminados, acero, plásticos, metal, vidrio y madera.

## RENDIMIENTO / COBERTURA\*:

	10 FL. OZ CARTUCHO	20 FL. OZ TUBO TIPO	28 FL. OZ CARTUCHO
1/8" CORDÓN	103 PL	206 PL	288 PL
1/4" CORDÓN	26 PL	52 PL	86 PL
3/8" CORDÓN	13.5 PL	27 PL	38 PL

PL= Pies Lineales

\*La cobertura real puede variar según el tipo, la antigüedad y el estado del sustrato, así como el método de aplicación..

# SB-10 PAVER BOND

*Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes que requieren una unión duradera.*

Adhesivo para Paisajismo de Alta Resistencia

ADHESIVO

HOJA TÉCNICA

Página 2

## NORMAS APLICABLES:

UN-STD 1804, ASTM 2339-70, FHA UM-60

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

VOC: <75 G/L

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN : 900 PSI

## COLOR:

Arena

## PREPARACIÓN:

Antes de la aplicación, inspeccione los adoquines o piedras para asegurarse de que estén lisos, planos y a la misma altura. El sustrato debe ser estructuralmente sólido, sin descamación, grietas ni exfoliación. Para una adhesión óptima, la superficie debe estar limpia y libre de suciedad, aceite, grasa, exceso de agua, hielo o cualquier otro material. Si es necesario limpiar, prepare la superficie con SureClean Deep Penetrating Multi-Use Cleaner. Enjuague completamente y deje secar antes de aplicar SB-10 Paver Bond. **Para asegurar el ensamblaje final, realice un ajuste en seco de todas las piezas antes de aplicar SB-10 Paver Bond.** Se debe proporcionar un drenaje adecuado para que el agua no se acumule ni se infiltre en las áreas adheridas.

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN:

Para facilitar la aplicación en clima frío, caliente los tubos a al menos 50° F antes de usarlos. Para SB-10 en cartuchos, inserte el cartucho en una pistola de calafateo, corte la boquilla al tamaño deseado y perforo el sello interno. Para SB-10 en tubos tipo salchicha, inserte el tubo en el aplicador, perforo un agujero en la parte superior del tubo y luego coloque la boquilla. Aplique un cordón de SB-10 Paver Bond de 1/8" a 3/8" sobre el sustrato. En la mayoría de las aplicaciones, aplique el adhesivo en forma de "S". Donde exista riesgo de infiltración de humedad, aplique varias líneas de adhesivo paralelas al flujo de drenaje. Para una adhesión óptima, coloque el sustrato en su lugar y muévelo ligeramente hacia adelante y atrás o de lado a lado para esparcir el cordón entre las unidades. Golpee suavemente con un mazo de goma para comprimir el adhesivo. El posicionamiento y alineamiento deben realizarse dentro de los 10 a 15 minutos posteriores a la aplicación.

## TIEMPO DE SECADO:

SB-10 Paver Bond forma una piel superficial en 15 minutos y el fraguado inicial ocurre entre 25 y 30 minutos. El curado completo se alcanza entre 2 y 7 días, dependiendo ligeramente de las condiciones ambientales. Al estar completamente curado, SB-10 Paver Bond es no inflamable y no tóxico.

# SB-10 PAVER BOND

Adhesivo para Paisajismo de Alta Resistencia

*Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes que requieren una unión duradera.*

ADHESIVO

HOJA TÉCNICA

## LIMPIEZA:

Página 3

Utilice aguarrás o disolventes clorados para limpiar las herramientas o el exceso de producto del sustrato. Se debe tener cuidado de seguir las instrucciones del fabricante y la información de precaución.

## EMPAQUE / TAMAÑOS:

CARTUCHOS:	10 fl. oz. empaquetados 12 por caja	140 cajas por palé
	28 fl. oz empaquetados 12 por caja	60 cajas por palé
TUBOS TIPO SALCHICHA:	20 fl. oz empaquetados 20 por caja	42 cajas por palé



## VIDA ÚTIL:

CARTUCHOS:	UN AÑO
TUBOS TIPO SALCHICHA:	DOS AÑOS

## ALMACENAMIENTO:

Almacene los cartuchos sellados en posición vertical a temperatura ambiente. Los tubos tipo salchicha pueden almacenarse horizontalmente. Rote el inventario utilizando primero los productos más antiguos. Mantenga el almacenamiento bajo llave.

## INFORMACIÓN DE PRECAUCIÓN:

**¡PELIGRO!** Líquido y vapores altamente inflamables. Provoca irritación ocular grave. Sospecha de causar cáncer. Sospecha de dañar la fertilidad o al feto. Puede causar somnolencia o mareos. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Manténgase alejado de calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. Conecte a tierra y enlace el recipiente y el equipo receptor. No fumar. Use equipo eléctrico/ventilación/iluminación a prueba de explosiones. Use únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tome medidas preventivas contra descargas estáticas. Evite inhalar polvo, humos, gases, niebla, vapores o aerosoles. Lávese minuciosamente después de manipular. Use únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. Use guantes de protección, protección ocular y facial. (CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA INFORMACIÓN COMPLETA.)

# SB-10 PAVER BOND

Adhesivo para Paisajismo de Alta Resistencia

*Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes que requieren una unión duradera.*

ADHESIVO

HOJA TÉCNICA

Página 4

## MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

EN LA PIEL (o cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o dúchese.

EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si

están presentes y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. SI SE INHALA: Traslade a la persona al aire fresco y manténgala en posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE VENENOS/médico si se siente mal.

SI HAY EXPOSICIÓN O PREOCUPACIÓN: Busque consejo/atención médica. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE: Busque consejo/atención médica. EN CASO DE INCENDIO: Use dióxido de carbono, polvo, agua o spray para extinguir.

(CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA INFORMACIÓN COMPLETA.)

## PROP 65:

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos, incluyendo etilbenceno, que son conocidos en el Estado de California por causar cáncer. Para más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## LIMITACIONES:

No utilizar por debajo del nivel del suelo, donde siempre haya agua. SB-10 Paver Bond no es adecuado para su uso en contacto directo con el fuego. El rango de temperatura de servicio es de -20 °F a +140 °F.

## GARANTÍA:

SEK-Surebond garantiza que sus productos cumplen sustancialmente con sus especificaciones publicadas al momento de la compra. Lo anterior constituye la única garantía limitada aplicable a los productos. **SEK-SUREBOND RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE NO SEA LA GARANTÍA ESTABLECIDA ARRIBA.** El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de SEK-Surebond, se recomienda seguir las instrucciones de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de SEK-Surebond por cualquier daño no excederá el precio de compra del producto utilizado, y no tendrá responsabilidad por daños consecuenciales, incidentales o punitivos.