

SB-15 RAPID SET

Adhesivo para Pavimentos de Alta Resistencia

Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes que requieren un fraguado rápido.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Página 1

SB-15 Rapid Set** es un adhesivo de grado estructural de fraguado ultra rápido, curado rápido y resistencia superior. Se adhiere bien en condiciones extremas, como temperaturas de 10° a 100 °F, y sobre sustratos congelados y/o húmedos. La durabilidad superior de **SB-15** soporta un desgaste extremo, incluyendo tráfico vehicular pesado. Ayuda a nivelar y calzar, y se puede aplicar fácilmente con una pistola de calafateo estándar (cartuchos) o con un aplicador tipo salchicha (tubo tipo salchicha).

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Fórmula Comprobada	Historial Comprobado de Éxito por Más de 10 Años
Fraguado Más Rápido	70 % más rápido que las fórmulas de bajo VOC - Se forma una película en 5 minutos, el tiempo de fraguado inicial es de 10 minutos
Resistencia Superior	Resistencia a la tracción: 1200 PSI
Unión Rígida y Duradera	- Resiste el Movimiento del Sistema - Rinde bien en todos los climas, incluyendo áreas con condiciones de congelamiento y descongelamiento
Resistente a la Humedad	Rinde bien en áreas expuestas a la humedad después del curado completo

USOS:

Ideal para muros de contención, columnas, tapas, escalones, cocinas al aire libre, revestimientos de parrillas, instalaciones de adoquines, cocinas y más.

SUPERFICIES ADECUADAS:

Adoquines y bloques de concreto, adoquines de arcilla, piedra natural y manufacturada, pizarra y loseta de porcelana. También se adhiere a otros materiales de construcción como aluminio, superficies pintadas, fibra de vidrio, laminados, acero, plásticos, metal, vidrio y madera

RENDIMIENTO / COBERTURA*:

	10 FL. OZ CARTUCHO	20 FL. OZ TUBO TIPO SALCHICHA	28 FL. OZ CARTUCHO
1/8" CORDÓN	103 PF	206 PF	288 PF
1/4" CORDÓN	26 PF	52 PF	86 PF
3/8" CORDÓN	13.5 PF	27 PF	38 PF

PL = Pies Lineales

*La cobertura real puede variar según el tipo, la antigüedad y el estado del sustrato, así como el método de aplicación.

SB-15 RAPID SET

Adhesivo para Pavimentos de Alta Resistencia

Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes que requieren un fraguado rápido.

ADHESIVO

HOJA TÉCNICA

NORMAS APLICABLES:

Página 2

UN-STD 1804, ASTM 2339-70, FHA UM-20

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

VOC: <370 G/L

Tensile Strength: 1200 PSI

COLOR:

Café

PREPARACIÓN:

Antes de la aplicación, inspeccione los adoquines o las piedras para asegurarse de que estén lisos, planos y tengan la misma altura. El sustrato debe ser estructuralmente sólido, sin descascaramiento, grietas ni desprendimientos. Para lograr una adhesión óptima, la superficie debe estar limpia y libre de suciedad, aceite, grasa, exceso de agua, hielo o cualquier otro material. Si se requiere limpieza, prepare la superficie con SureClean Deep Penetrating Multi-Use Cleaner. Enjuague bien y deje secar completamente antes de aplicar SB-15 Rapid Set. **Para asegurar el ensamblaje final, realice una prueba en seco de todas las piezas antes de aplicar SB-15 Rapid Set.** Se debe proporcionar un drenaje adecuado para evitar que el agua se infiltre y se acumule en las áreas adheridas.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN:

Para facilitar la dispensación en clima frío, caliente los tubos a por lo menos 50 °F (10 °C) antes de usar. Para SB-15 en cartuchos, inserte el cartucho en una pistola de calafateo, luego corte la boquilla al tamaño deseado y perforo el sello interior. Para SB-15 en tubos tipo "salchicha", inserte el tubo en el aplicador correspondiente, perforo un orificio en la parte superior del tubo y coloque la punta. Aplique un cordón de SB-15 Rapid Set de entre 1/8" y 3/8" (3–10 mm) sobre el sustrato. En la mayoría de las aplicaciones, aplique SB-15 Rapid Set en forma de cordón con patrón de "S". Cuando exista la posibilidad de infiltración de humedad, aplique varias líneas de SB-15 Rapid Set paralelas al flujo de drenaje. Para lograr una adhesión óptima, coloque el sustrato en su lugar y muévelo ligeramente hacia adelante y hacia atrás o de lado a lado para esparcir el cordón entre las piezas. Golpee suavemente con un mazo de goma para comprimir el adhesivo. El posicionamiento y la alineación deben realizarse dentro de los 5 a 10 minutos posteriores a la aplicación.

TIEMPO DE SECADO:

SB-15 Rapid Set forma una película superficial en aproximadamente 5 minutos, y el tiempo de fraguado inicial es de 10 minutos. El curado completo se logra a una velocidad de 1/8" (3 mm) de espesor por cada 24 horas. La velocidad de curado puede variar ligeramente según las condiciones ambientales. Una vez curado, SB-15 Rapid Set es no inflamable y no tóxico.

SB-15 RAPID SET

Adhesivo para Pavimentos de Alta Resistencia

Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes que requieren un fraguado rápido.

ADHESIVO

HOJA TÉCNICA

Página 3

LIMPIEZA:

Use tolueno para limpiar las herramientas o el exceso de producto del sustrato. Se debe tener cuidado de seguir las instrucciones del fabricante y la información de precaución.

EMPAQUE/TAMAÑOS:

CARTUCHOS:	10 fl. oz. empaquetado 12 por caja	140 cajas por pallet
	28 fl. oz empaquetado 12 por caja	60 cajas por pallet



TUBOS TIPO SALCHICHA : 20 fl. Oz empaquetado 20 por caja 42 cajas por pallet



VIDA ÚTIL:

CARTUCHOS: Un Año

TUBOS TIPO SALCHICHA : Two Years

ALMACENAMIENTO:

Guarde los cartuchos sellados en posición vertical a temperatura ambiente. Los tubos tipo salchicha pueden almacenarse en posición horizontal. Rotar el inventario, utilizando primero las existencias más antiguas. Mantener almacenado bajo llave.

INFORMACIÓN DE PRECAUCIÓN:

¡PELIGRO! Líquido y vapor altamente inflamables. Provoca irritación en la piel. Se sospecha que puede dañar la fertilidad o al feto. Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar daños a los órganos tras una exposición prolongada o repetida. Puede ser mortal si se ingiere y penetra en las vías respiratorias. **MAN-TÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Lea la etiqueta antes de usar.** Mantenga alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fumar. Utilice equipos eléctricos, de ventilación e iluminación a prueba de explosiones. No respire los vapores. Lávese bien después de manipular el producto. Use guantes, ropa, protección ocular y protección facial adecuadas.

(CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA.)

SB-15 RAPID SET

Diseñado para aplicaciones exteriores exigentes que requieren un fraguado rápido.

Adhesivo para Pavimentos de Alta Resistencia

ADHESIVO

HOJA TÉCNICA

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

Página 4

Si se necesita consejo médico, tenga a mano el envase/etiqueta del producto. SI SE INGIERE: Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. No provoque el vómito. SI EL PRODUCTO CONTACTA LA PIEL (o el cabello): Retire inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave bien con agua y jabón; aplique una crema suave para la piel. SI SE PRODUCE IRRITACIÓN EN LA PIEL: Busque atención médica o consejo profesional. SI SE INHALA: Traslade a la persona al aire libre y manténgala en posición cómoda para respirar. SI ESTÁ EXPUESTO O TIENE DUDAS: Busque consejo/atención médica si se siente mal. Llame a un centro de toxicología si se siente enfermo. EN CASO DE INCENDIO: Utilice dióxido de carbono, polvo extintor o pulverización de agua.

(CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA.)

PROP 65:

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos, incluyendo Nafta, que son reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

LIMITACIONES:

No usar por debajo del nivel del suelo, donde el agua esté siempre presente. SB-15 Rapid Set no es adecuado para uso en contacto directo con fuego. El rango de temperatura de servicio es de bajo cero a +140 °F (aprox. -18 a 60 °C).

GARANTÍA:

SEK-Surebond garantiza que sus productos cumplen sustancialmente con sus especificaciones publicadas al momento de la compra. Lo anterior constituye la única garantía limitada aplicable a los productos. **SEK-SUREBOND POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, YA SEA EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DISTINTA DE LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.** El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de SEK-Surebond, se recomienda seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de SEK-Surebond por cualquier daño no excederá el precio de compra del producto utilizado, y no tendrá responsabilidad alguna por daños consecuenciales, incidentales o punitivos.