

SUPERFICIES ADECUADAS:

Apto para adoquines de concreto y arcilla, concreto plano, mampostería, piedra natural, bloques segmentados para muros de contención, muros de concreto y agregado expuesto. Seguro para usar en superficies en exteriores. Use con precaución en superficies sensibles como adoquines moldeados en húmedo, piedra manufacturada y concreto estampado, ya que puede causar daños en el color de la superficie. No apto para uso sobre asfalto. Realice una prueba previa para verificar la idoneidad y el tiempo de acción antes de decapar toda la superficie. **AllStrip removerá la mayoría de los selladores acrílicos, acrílicos con látex y de poliuretano. No es apropiado para usar con SB-4000, SB-4400 ni SB-6400.**

PREPARACIÓN / PRUEBA PREVIA:

Retire toda la tierra suelta y los residuos de la superficie. Cubra y proteja las superficies adyacentes y circundantes que **no se desea decapar** del decapante, del sellador viejo y del agua de enjuague. **Precaución:** AllStrip eliminará la pintura de superficies pintadas. Cubra la vegetación con láminas plásticas u otro material protector comprobado. Puede ser necesario manejar el agua de enjuague que contenga sellador viejo y decapante mediante recolección para evitar que se drene al alcantarillado pluvial. En proyectos pequeños, se puede represar el área y eliminar los residuos con una aspiradora de líquidos. En proyectos grandes o con mayor volumen de residuos, estos pueden eliminarse con una unidad de recuperación. Evite que el exceso de decapante y residuos de sellador lleguen a piscinas. **PRUEBE PRIMERO** en un área poco visible siguiendo las instrucciones para determinar si el producto es adecuado para remover el sellador deseado. La prueba también confirmará el tiempo de acción necesario.

COVERAGE PER GALLON:

APPLICATION	SQ FEET	SQ METERS
All Surfaces	125-250	11.6-23.2

Coverage based on single treatment. Some applications may require additional treatments.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN:

Siempre realice una prueba previa (consulte las instrucciones de Prueba Previa). Use AllStrip cuando la temperatura del aire y la superficie sea de 40 °F (4 °C) o más. Si hay condiciones de congelamiento, permita que la superficie se descongele completamente. No aplique si la temperatura del aire supera los 90 °F (32 °C). No permita que el producto se seque sobre una superficie caliente. Enjuague completamente mientras el decapante aún esté húmedo en la superficie. En proyectos grandes, puede ser necesario trabajar en secciones más pequeñas y manejables.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

Rociador de bajo volumen y alta presión o rodillo de felpa de 1", cepillo o escoba de cerdas rígidas limpias, accesorio limpiador de superficies planas (opcional), hidrolavadora con agua fría con boquilla de 25° a 40°.

CONTINUADO

APPLICATION INFORMATION: CONTINUADO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

AllStrip está diseñado para funcionar con una sola aplicación; sin embargo, pueden requerirse aplicaciones adicionales para eliminar completamente algunos selladores. **No diluir.** Aplique con rociador de baja presión o rodillo. En superficies inclinadas, aplique desde la parte inferior hacia arriba con movimiento de lado a lado. Deje actuar AllStrip durante **15–30 minutos**, manteniendo siempre la superficie húmeda. No permita que el producto se seque; vuelva a aplicar según sea necesario. Verifique el avance raspando el sellador con una espátula plástica. Si el sellador se vuelve gomoso pero no se desprende, permita **15–30 minutos** adicionales de tiempo de permanencia y vuelva a probar, reaplicando si comienza a secarse. Frotar con un cepillo de nylon puede mejorar los resultados. No aplique agua hasta estar listo para enjuagar, ya que esto interrumpirá el proceso de decapado. Enjuague completamente la superficie con una hidrolavadora, utilizando una boquilla de abanico de 25° a 40°, una boquilla rotativa o un accesorio limpiador de superficies planas. Use solo la presión necesaria; presiones excesivas pueden dañar el sustrato. Los selladores más pesados pueden requerir un proceso de decapado secundario. Permita que la superficie se seque completamente antes de instalar arena para juntas o aplicar sellador.

PARA SELLADORES DIFÍCILES DE RETIRAR: Aplique una capa abundante de AllStrip, cubra la superficie con lámina plástica y deje actuar por un período prolongado (no exceder 6–8 horas). No debe haber lluvia en el pronóstico durante el tiempo de permanencia. Bloquee el área al tráfico vehicular y peatonal y apague todos los sistemas de riego. Después del tiempo de permanencia, retire la lámina plástica. Si el removedor se ha secado, aplique una capa ligera de AllStrip y deje actuar 30 minutos para rehumedecer la superficie. Siga las instrucciones de enjuague indicadas arriba

NOTA: La aplicación de este producto escapa al control de SEK. Los pasos de aplicación deben observarse de forma completa y precisa. Si ocurre un problema con este producto, SEK limita su responsabilidad al reemplazo del producto únicamente. El comprador assume todos los riesgos y responsabilidades que resulten del uso o uso inadecuado de este producto.

LIMPIEZA: Enjuague todas las herramientas y cualquier exceso de producto con abundante agua antes de que el producto se seque.

Para obtener información completa del producto, consulte la Hoja de Datos Técnicos en www.sek.us.com.